

AQ保存処理製品の対象薬剤及び性能区分別薬剤吸収量(加圧注入用)

防腐・防蟻処理構造用合板

(単位Kg/m³)

木材保存剤の種類	有効成分	防腐・防蟻処理構造用合板		AQ表示	商品名	
		2種	3種			
第四級アンモニウム化合物系	DDAC	4.5以上	2.3以上	AAC-1	ペンタキュアニューBM レザックR モクボ-AAC	
銅・第四級アンモニウム化合物系	ACQ	2.6以上	1.3以上	ACQ	マイトレットACQ	
銅・アゾール化合物系	Cu・Az・B	2.6以上	1.3以上	CUAZ-1	タナリスCuAz	
	Cu・Az	1.0以上	0.5以上	CUAZ-2	タナリスCy	
	Cu・Az・L	1.0以上	0.5以上	CUAZ-3	LC-350	
ほう素・第四級アンモニウム化合物系	B・DDAC	3.2以上	1.6以上	BAAC	セルポーP サンヨーBAAC	
第四級アンモニウム・非エステルピレスロイド化合物系	S・DMPAP	2.5以上	1.3以上	SAAC	レザックDPS	
脂肪酸金属塩系	ナフテン酸銅	Cu	1.0以上	0.5以上	NCU-E	トヨゾールCu
	ナフテン酸亜鉛	Zn	2.0以上	1.0以上	NZN-E	トヨゾールZn モクボ-ZE
	バーサチック酸亜鉛	Zn	2.6以上	1.3以上	VZN-E	エバーウッドPN-700
ナフテン酸金属塩系	ナフテン酸亜鉛	Zn	1.6以上	0.8以上	NZN-O	ニッサンクリーンZN
アゾール・ネオニコチノイド化合物系	Az・N	0.15以上	0.08以上	AZN	ニッサンクリーンCI	
プロベタンホス・アゾール化合物系	Az・P	0.15以上		AZP	SB-150ME	
リグニン・銅・ほう素化合物系	Cu・B	3.0以上	1.5以上	LCB	LC-250	